

Cetol BL Varnish Mat

**Finisare mata,cu aspect catifelat,rezistent la zgariere
Pentru interior,diluabila cu apa,pe baza de dispersie
poliuretana.**

Generalitati

Proprietati

Rezistenta mecanica buna.
Uscare si maturizare rapide.
Nu ingalbeneste suprafata.
Usor de aplicat.
Finisare mata,consistenta.
Buna lavabilitate.

Utilizare

Asigura o buna lavabilitate, un aspect mat catifelat ferestrelor,
usilor,elementelor de lambriu,etc...
Pot fi aplicate si ca extraprotectie sau ca efecte decorative.

Aplicare

Temperatura

7 – 30°C.

Metode

Umiditate: max. 85 %.

Dilutie

Pensula,trafalet sau pulverizare.

Curatarea uneltelor

Gata de folosire.

Suprafata de acoperire

Ptr pulverizare : max. 5 % apa.

Apa.

Ptr o grosime de strat in uscat de 30 µm: aprox. 10 m²/l.

Suprafata de acoperire depinde de metoda de aplicare, de
calitatea si natura substratului.

Grosimea de strat recomandata

Uscat: 30 – 35 µm – Ud: 75 – 85 µm

Timp de uscare 20°C/65% R.H.

la praf: aprox. 1 h

La amprenta: aprox. 2 h

Revopsire: aprox. 6 h.

Proprietati

Viscozitate (23°C)

95 – 110 KU

Densitate

1,25 kg/dm³

Continut de solide

Aprox. 50 % in masa= aprox. 35 % in volume.

Grad de luci

Mat < 9 G.U. 60° (ASTM D532).

Curgere

Excelent.

Aderenta

Excelenta.

Proprietati mecanice

Rezistenta buna la impact.

Spalare

Cu apa si detergenti obisnuiti.

Durata de viata

In ambalaj original maxim 2 ani.

A se pastra in loc racoros si uscat.

VOC (compusi organici volatili)

Limita UE pentru acest produs (cat. A/e): 150 g/l (2007),
130 g/l (2010). Produsul contine maximum 80 g/l VOC.

Informatii aditionale

Ambalaj

1 l si 2,5 l.

Culori

incolor.

Sisteme***Lucrari noi***

Aplicat Cetol BL Varnish Mat.

Lasati 6 h sa se usuce (20°C – 65 % R.H.).

Slefuiti si desprafuiti.

Aplicati al doilea strat de Cetol BL Varnish Mat.

Lasati 6 h sa se usuce (20°C – 65 % R.H.).

Slefuiti si desprafuiti.

Finisati cu al 3 strat de Cetol BL Varnish Mat.

Lucrare veche cu pelicula neexfoliata

Spalati bine suprafata si indepartati murdaria, apoi slefuiti usor.

Lasati 6 h sa se usuce (20°C – 65 % R.H.).

Slefuiti si desprafuiti.

Aplicati al doilea strat de Cetol BL Varnish Mat.

Infirmatii despre securitate

Consultati Fisa tehnica de securitate.