

CETOL BL DECOR

- Descriere** : Lac translucid de finisare a lemnului, satinat, folosit la interior, bazat pe o dispersie uretanica.
- Utilizare** :- pentru decorarea si protectia lucrarilor din lemn de esenta moale sau tare cum ar fi:
- pardoseli din lemn, lambriuri si tavane din lemn, usi, mobila, etc.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI

- Uscare rapida;
- Usor de aplicat;
- Intensifica structura lemnului ;
- Rezistent la zgirieturi si la abraziune;
- Fara miros;
- Culori uzuale.

APLICARE

- Conditii de aplicare:** Temperatura de aplicare: minimum 10 °C, optim intre 10 - 35 °C.
Umiditatea relativa maxima a aerului: 85 %.
- Metoda de aplicare:** Cu pensula cu par lung sau roler.
- Aplicare:**
- Diluire : Apa.
Grad de dilutie : 0 - 4 % apa pentru primul strat pe lemn.
- Spalarea pensulei:** Apa.
- Grosimea recoman – data a stratului:** Uscat: 20 µm, ud: 85µm.
- Consum specific :** 12 - 14 m²/l la o grosime de strat de 20 µm.
Acoperirea depinde o multitudine de factori cum ar fi: tipul lemnului, metoda si conditiile de aplicare, etc.

PROPRIETATI

- Gradul de luciu** : Satinat
- Viscozitate** : Aprox. 20 cPa.s / 23°C.
- Densitate** : Aprox. 1.04 Kg/dm cub.
- Continut de solide** : Aprox. 29 % in greutate.
- Timpul de uscare la 20°C / 65% umiditate relativa** : Uscare la atingere : dupa 1 ora.
Dupa 4 ore se poate revopsi.
- Curgere** : excelenta;
- Capacitatea de spalare** : usor de spalat cu detergenti obisnuit;
- Aderenta** : buna, chiar pe suprafete vechi vopsite cu vopsea alchidica
- Rezistenta la chimicale** : alcoolul afecteaza aderenta la substrat.
- Revopsire** : poate fi revopsit cu orice vopsea diluabila cu apa.
- Flash point** : > 100 °C (DIN 53213)

DATE PRACTICE

- Ambalaj** : cutii de 1L si 2.5 litri.
- Termen de garantie** : min.24 luni in ambalaj original, nedeschis si ferit de inghet.
- Paleta de culori** : disponibil in 100 culori translucide.

SISTEME

Lemn nou:

Curatati substratul de praf si degresati.

Chituiti gaurile sau defectele de suprafata cu **Cetabever Gupa**, lemn sintetic.

Aplicati un strat pentru grunduire de Cetol BL Interior diluat cu 4% apa.

Finisati cu 2 – 3 straturi de Cetol BL Interior.

Daca este necesar slefuiti usor intre stratul 1 si 2.

Lucrari de renovare:

Straturi de vopsea in bune conditii:

Slefuiti suprafata cu hirtie hidrozistenta.

Aplicati unul sau mai multe straturi de Cetol BL Interior.

Straturi crapate de vopsea:

Indepartati straturile vechi de vopsea folosind Vervex Plus sau Vervex Special si apoi spalati.

Porii din lemn trebuie indepartati prin slefuire cu Scotch Brite. Apoi procedati ca la lemnul nou.

Recomandari:

Singerarea straturilor de vopsea sau lac poate apare la anumite tipuri de lemn cum ar fi Merbau, Meranti rosu inchis, Cedru rosu, stejar si Afzelia.

In cazul lemnului rosu sau a pinului, nodurile pot cauza o ingalbenire a straturilor de lac.

Este recomandat sa se pretrateze aceste noduri.

Eficacitatea sistemelor noastre se bazeaza pe cercetare de laborator precum si pe multi ani de experienta practica. Noi garantam performantele sistemului numai daca se respecta riguros standardele si recomandarile AKZO NOBEL de folosire a produselor. Ne declinam orice responsabilitate daca rezultatul final este afectat de factori ce nu tin de competenta noastra. Clientul trebuie sa cunoasca destinatia produsului livrat si sa respecte indicatiile tehnice recomandate de noi.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.