

## Rubbol BL Magura

**Finisare satinata rezistenta la zgârieri pentru uz la interior si exterior, pe baza de dispersie poliuretanică diluabila cu apa.**

---

### Generalitati

Proprietati principale

Rezistenta mecanica buna.  
Curgere buna.  
Uscare si intarire rapida.  
Nu prezinta inghenire.  
Usor de aplicat.

Utilizare

Putere mare de acoperire.  
Manevrabilitate indelungata in vas deschis.  
Pentru finisarea ferestrelor, usilor, si lucrarilor de lemn si PVC.  
Se poate aplica si pe straturi alchidice bine slefuite.

### Informatii de aplicare

Tempertura

5 – 35°C.

Umiditate relativa:

maxim 85%.

Metode de aplicare

Pensula, rola, pistol.

Dilutie

Pe suprafete mari se poate aplica cu trafalet de lacuire.  
Se foloseste ca atare.

Curatarea uneltelor

Aplicare cu pistol: se adauga max. 5% apa.

Acoperire practica

Apa.

Pentru grosime de film 30 µm: aprox. 12 m<sup>2</sup>/l (alb).

Grosime de film pe strat

Acoperirea depinde mult si de metoda de aplicare, calitatea si natura substratului.

Timp uscare-20°C/65% u.r.

Uscat: 30 - 35 µm sau Ud: 60 - 70 µm.

La praf: dupa aprox. 1 ora.

La amprenta: dupa aprox. 2 ore.

Revopsibil: dupa aprox. 6 ore.

Dupa o zi se pot aplica mai multe straturi.

### Proprietati

Viscozitate

Aprox. 90 KU.

Densitate

Alb: aprox. 1,25 kg/dm<sup>3</sup>.

Continut de solide

Alb: in masa: aprox. 50 % = din volum: aprox. 35 %.

Luciu

Satinmat – aprox. 25 G.U. 60° (ISO 2813).

Curgere

Excelenta.

Aderenta

Excelenta.

Rezistenta mecanica

Rezistenta buna la impact si soc.

Curatare

Rubbol BLMagura se poate curata usor cu detergenti obisnuiti.

Valabilitate

Aprox. 24 de luni, pastrat in conditii optime si ferit de înghet.

### Informatii aditionale

Ambalare

1 si 2,50 l.

Culori

Disponibil in alb si majoritatea culorilor din Sikkens Colour Collection 3031.

### Sisteme

#### **Lucrari din lemn la interior si exterior:**

Se aplica un prim strat de Onol, Onol Express sau Rubbol BL Primer.

Slefuire, se repara cu chit si unde este cazul se incarca cu Kodrin Plamuur (Filler).

Slefuire, se indeparteaza praful si apoi se aplica un strat de Rubbol BL Magura.

Slefuire, se indeparteaza praful si apoi se finiseaz cu Rubbol BL Magura.

#### **Straturi vechi de vopsea:**

Se slefuieste, se inlatura praful si se degreseaza. Se aplica un prim strat pe zonele unde vopseaua veche s-a indepartat definitiv si apoi se finiseaza cu 2 straturi pe toata suprafata.

#### **Otel:**

Se aplica cate straturi se considera necesar de vopsea (grund) antirugina (Redox AK Primer) si un strat intermediar de Rubbol BL Primer.

Se finiseaza cu 2 straturi de Rubbol BL Satura.

***PVC si poliester – policarbonat:***

Slefuire, degresare si apoi se aplica un prim strat de grund: Rubbol BL Primer.  
Se finiseaza cu 2 straturi de Rubbol BL Magura.

**Remarca**

Pentru a preveni efectul de “bleeding”, in cazul esentelor de lemn de Merbau, Dark Red Meranti, Oak, Afzelia si îngalbenirea zonelor cu noduri pentru Red wood sau lemnul de pin, se aplica un prim strat de Onol.

**Informatii de siguranta**

Punct de inflamebilitate (DIN 53213) >100°C.