

RUBBOL EPS

Descriere: Email cu uscare la aer, pe baza de rasini alchidice, pentru finisari la exterior.

Principalele caracteristici:

- Semilucios, satinat.
- Microporos, confera control umiditatii.
- Rezistent la intemperii.
- Putere mare de acoperire, chiar si pe muchii.
- Se poate folosi singur in sistem (nu necesita grund special).

Utilizare:

- Poate fi folosit ca strat intermediar sau grund pentru lucrarile de lemn si strat de finisare.
- Poate fi folosit ca strat intermediar si strat de finisare pentru lucrari din metal.

APLICARE

Conditii de aplicare: Temperatura de aplicare: 30 °C.
Umiditate relative: <85 %.

Metoda de aplicare: Cu pensula, cu rola, stropire cu pistolul conventional sau airless.

Aplicare: Pensula, rola.
Dilutie: Cu white spirit.
Grad de dilutie: 0 - 10 %

Aplicare cu pistol cu aer comprimat:

Diluire: diluant Sikkens M600.
Grad de dilutie: 25 - 30 %.
Presiune de lucru: 3 - 5 bar.
Diuza pistolului de vopsit: 1.5 - 2 mm.
Timp de scurgere: aprox. 20 sec. prin cupa DIN, ϕ 4mm/ 20°C.

Airless: Diluire: diluant Sikkens M600.
Grad de dilutie: 0 - 5 %.
Presiune: 120 - 140 bari.
Diuza pistolului de vopsit: 0.009 - 0.011 inch.

Spalarea echipamentului: Cu white spirit sau Sikkens Thiner M600.

Grosimea recoman - data a stratului: Uscat: 35 - 40 micrometri, ud: 60 - 70 micrometri.

Consum specific: Teoretic - 14.3 m²/L la o grosime de strat de 40 μ m;
Practic 13 m²/l (tinind cont ca la aplicarea cu pensula se pierde circa 10%).
Consumul depinde de foarte multi factori printre care: metoda de aplicare folosita, pregatirea suprafetei sau forma constructiei.

PROPRIETATI

Gradul de luciu: LUCIOS, 72 - 78 G.U. 20° (ASTM D523)
Viscozitate: Aprox. 1.3 Pa.s / 23°C.
Densitate: Alb: aprox. 1.39 kg/dm³.
Continut de solide: Alb: aprox. 75 % in greutate sau 55 % in volume.
Timpul de uscare la 20°C
/ 65% umiditate relative: Uscare la praf: aprox. 4 ore;
Uscare totala: 24 ore;

Se poate revopsi: dupa 24 ore.

Uscare totala: 24 ore.

Etalare:

Foarte buna, finisari cu suprafete perfect intinse si uniforme.

Elasticitate Erichsen:

7.4 – 8.4 mm, dupa o uscare de 90 ore la 50°C.

Durabilitate:

4 – 5 ani.

DATE PRACTICE

Ambalaj:

Cutii de 1L si 5 litri.

Termen de garanti:e

24 luni in ambalaj original si nedeschis.

Paleta de culori:

Alb si o multitudine de alte culori din Sikkens Colour Collection pentru interior si exterior.

SISTEME

Calitatea lemnului: continutul de umiditate maxim admis pentru lemn este de 16%.

Eficacitatea sistemelor noastre se bazeaza pe cercetare de laborator precum si pe multi ani de experienta practica. Noi garantam performantele sistemului numai daca se respecta riguros standardele si recomandarile AKZO NOBEL de folosire a produselor. Ne declinam orice responsabilitate daca rezultatul final este afectat de factori ce nu tin de competenta noastra .Clientul trebuie sa cunoasca destinatia produsului livrat si sa respecte indicatiile tehnice recomandate de noi.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.