

RUBBOL SATURA

Descriere: Email satinat, rezistent la zgirieturi pentru finisari la interior si exterior.

Principalele caracteristici:

- Rezistente foarte mari la zgirieturi si distrugeri.
- Luciu redus, satinat.
- Rezistente foarte bune la ingalbenire.
- Foarte usor de aplicat.
- Poate fi curatat foarte usor cu detergenti obisnuiti.

Utilizare:

- strat intermediar sau de finisare pentru lucrari noi sau pentru intretinere pe suprafete grunduite. Poate fi aplicat cu pensula, roler, pistol aer comprimat, airless.

APLICARE

Conditii de aplicare:	temperatura de aplicare:	5-35 °C.
	umiditate relativa:	< 85 %.
Metoda de aplicare:	cu pensula, cu rola, stropire cu pistolul conventional sau airless.	
Aplicare:	pensula, rola:	
	diluant:	cu white spirit.
	grad de dilutie:	max. 5 %.
Aplicare cu pistol cu aer comprimat:		
	diluate:	Diluant Sikkens M600.
	grad de dilutie:	max.10 %.
	presiune de lucru:	4 - 5 bar.
	diuza pistolului de vopsit:	1 - 2 mm.

Spalarea echipamentului: cu white spirit sau Sikkens Thiner M600.

Grosimea recoman –

data a stratului: uscat: 30 - 35 micrometri,
ud: 60 - 70 micrometri.

Consum specific: teoretic – 15 m²/ L;
practic 14 m²/l .
consumul depinde de foarte multi factori printre care: metoda de aplicare folosita, pregatirea suprafetei sau forma constructiei.

PROPRIETATI

Gradul de luciu: Seminat, 20 – 30 G.U. 60° (ASTM D523).
Viscozitate: Aprox. 0.35 Pa.s / 23°C ICI Cone & Plate.
Densitate: Alb: aprox. 1.22 kg/dm³.
Continut de solide: Alb: aprox. 66 % in greutate sau 48 in volume.

Timpul de uscare la 20°C

/ 65% umiditate relativa: uscare la praf: 2 ore;
uscare la atingere: 3 ore.
se poate revopsi: dupa 16 ore.
uscare totala: 24 ore.

Etalare: foarte buna, finisari cu suprafete perfect intinse si uniforme.

Proprietati mecanice: rezistenta foarte buna la impact si lovituri.

Aderenta: excelenta;
Intretinere: se curata foarte bine cu detergenti obisnuiti .

DATE PRACTICE

Ambalaj: cutii de 1 si de 5 litri.
Termen de garantie: 24 luni in ambalaj original si nedeschis.
Paleta de culori: alb si o multitudine de alte culori din Sikkens Colour Collection.

SISTEME

Calitatea lemnului: continutul de umiditate maxim admis pentru lemn este de 16%.

Lucrari sau montaje noi din lemn:

Aplicati un strat de Onol (diluat cu 10 % white spirit) in culoare similara cu finisarea.

Pentru repararea defectelor de suprafata sau a nodurilor folositi KODRIN FILLER. Slefuiti uscat sau umed zonele protejate cu filler apoi aplicati un strat intermediar de RUBBOL AZ in aceeasi culoare cu finisarea.

Slefuiti si aplicati un strat de finisare de RUBBOL SATURA.

Intretinere:

Slefuiti stratul intermediar, iar cind este necesar, in special pe noduri reparati cu KODRIN FILLER;

Slefuiti zonele tratate si aplicati un strat de RUBBOL AZ, apoi finisati cu RUBBOL SATURA.

Eficacitatea sistemelor noastre se bazeaza pe cercetare de laborator precum si pe multi ani de experienta practica. Noi garantam performantele sistemului numai daca se respecta riguros standardele si recomandarile AKZO NOBEL de folosire a produselor. Ne declinam orice responsabilitate daca rezultatul final este afectat de factori ce nu tin de competenta noastra .Clientul trebuie sa cunoasca destinatia produsului livrat si sa respecte indicatiile tehnice recomandate de noi.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.