



GEVEL EXPERT MIX

Descriere:	100% din satin lucios vopsea acrilica pentru fatade Baza de vopsea pentru mixere
Clasificare:	Familie I, clasa 7b2 în funcție de NBN T 22-003
Utilizare:	Exterior, mai ales pentru fatade Toate tipurile de clădiri Mediul rural, urbane, industriale și maritime
Suprafete:	Caramizi, ciment, fibra de sticla, suprafete structurate, beton, beton celular etc, toate tratate cu primer corespunzător. Vopsele acrilice și latex, vopsele vechi, sintetice texturate, etc
Avantaje:	Decoreaza și protejează substratul împotriva condițiilor atmosferice nefavorabile.

Proprietăți:

- ° Durabilitate înaltă, foarte ușor de aplicat
- ° Fara miros de solvent
- ° Culori stabile in timp
- ° Gama de culori conform paletar
- ° ° Uscare rapidă
- ° ° Aderență buna
- ° ° Nu îngălbeneste
- ° ° Luciu decorativ placut

Date tehnice:

(pentru baza W)

- Compozitia:

Rasina:	100% rășină acrilică în dispersie
Pigment:	nu creteaza, dioxid de titan rutil

- Solvent: apă
- substanțe auxiliare: minerale neutre și stabilizatori
- Conținut de solide în greutate: 54% ± 2
 - Vâscozitate: 40 - 45 DPA (Epprecht SP 4, 20 ° C)
 - Densitate: 1,32 ± 0,05 la 20 ° C - culori: 1,31 - 1,43
 - Grosimea filmului: 40 micrometri
 - Grad de luciu: 7 - 14% (Glossmeter Gardner 60 °)
 - Lavabilitate: excelentă
 - Gradul de respirație: poate fi aplicat pe pereți, cu un conținut de umiditate de până la 5%
 - Flexibilitatea filmului: 7 mm, cu aparatul Erichsen pe o foaie de fier de 0,3 mm, după 7 zile de uscare la 23 ° C și 50% RH
 - Permeabilitatea vaporilor de apă $P = 7,3 \cdot 10^{-10}$ kg / mhPa
 - Coeficient de rezistență la aburi: $\mu = 950$
 - VOC: UE valoarea limită pentru acest produs (cat. A / C): 75 g / l (2007), 40 g / l (2010). Acest produs conține maxim 40 g / l VOC

GEVEL EXPERT MIX

Date practice:

- Ambalare: 10 l (numai în baza de alb), 5 l și 1 l
- Stocare: în ambalajul original, ținute departe de îngheț, cel puțin 2 ani nedeschise.
- Aspect în cutie: Pasta
- Aspect film uscat: satin lucios
- Culori: a se vedea paletarul de culoare
- Instrumente: pensula, rola (păr sintetic 10 - 15 mm), pistol de pulverizare și airless (duza: .018 "-. 021" - presiune: 150 bar).

- Dilutie: gata de utilizare
pentru primul strat puteti adăuga puțină apă (max. 10%)
- Curatare instrumente: cu apa
- Condițiile de aplicare: nu se aplică acest produs la temperaturi mai mici de 8 ° C și in mediu
prea umed
- Acoperire: 10 m² / l / strat
- Timp de uscare: 2 ore la 23 ° C și 50% RH
- Revopsire: după 6 ore

Pregătirea suprafeței

Se degreseaza si se desprafuieste suprafata. Pentru protectie antimucegai, se va impregna cu Antimoss

Sistem de vopsire

De sistem recomandate pentru substraturi noi:

Sistem de vopsire

1. Sistem recomandat pentru substraturi noi:

	<i>priming coat</i>	<i>finishing coat</i>
- beton	Absorprim	1 ori 2 x Gevel Expert Mix
- ciment Vopsea veche care creteaza	Fixpaint	1 ori 2 x Gevel Expert Mix
- caramida	Primer Façade	1 x Gevel Expert Mix