

# Trimetal **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN**

Fisa Tehnica Lac acril-poliuretan satinat-bicomponent in faza apoasa

## Définition

**SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** este un lac satinat, incolor, bicomponet de inalta calitate pentru podele de lemn si parchet la interior.

## Emploi

**SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** este conceput pentru protectia si infrumusetarea lucrarilor de interior precum parchet, lambriu, scari, mobilier,..suprafete cu sollicitare mecanica inalta.

**SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** este total incolor, nu iungalbeneste si pastreaza/intensifica aspectul natural al lemnului.

**SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** poseda precum un lac bicomponent o excelenta rezistenta mecanica ( la uzura, zgariere si soc mecanic.

**SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** este inodor, cu uscare rapida asigurand aplicarea mai multor straturi intr-o zi.

**SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** este deasemenea adaptat pentru suporturi minerale si poate fi folosit, ca finisare, pe suprafete in vopsea acrilica, dandu-le rezistenta superioara la uzura si murdarie.

## Suporturi de aplicare

**SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** va fi aplicat pe lemn nou ("alb") bine uscat-curat sau pe lucrari de lemn bine pregatite.

### Pregatirea suprafetei de aplicare:

#### Lemn Nou ("alb")

- Slefuire, deprafuire si degresare. Esentele de lemn bogate in rasini se vor sterge cu un diluant celulozic, iar esenta-afzelia cu apa amoniacala.

#### Lemn lacuit in conditie buna

- Matuire prin slefuire (a se efectua un test al suprafetei in prealabil) -granulatie 150-180, apoi o deprafuire si degresare.

#### Lemn lacuit in conditie denaturata

- Decapare totala a staturilor vechi si curatarea suprafetei se lemn de tratamentul de decapare.

#### Suporturi vechi in lemn ceruit

- Eliminarea completa a cerurilor prin raclare si urmata de slefuire apoi degresare.

## Finisare

- **Lemn nou:** se aplica un strat de **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** diluat maximum 5% cu apa urmat de 2 straturi **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** nediluat. Slefuire usoara intre straturi.
- **Lemn deja lacuit:** se aplica 2 straturi de **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** nediluat.
- Ca strat de finisare pe vopsele acrilice/vinilice de interior: 1-2 straturi de **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** nediluat.

## Remarca:

Este impetuos necesar de a amesteca **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** inainte si in timpul utilizarii pentru a pastra o constitutie omogena a produsului.

# SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN

## Lac acril-poliuretan satinat-bicomponent in faza apoasa

### Mod de aplicare

Timp de uscare la 23°C si U.R. 50%

•Uscat	1 ora
•Revopsibil	6 ore
•Trafic leger	24 ore
•Potlife	2 ore

### Conditii de aplicare

•Température suportului	Minimum 10°C.
•Température ambianta	Minimum 10°C - maximum 30°C.
•Umiditatea relativa	Maximum. 80 %

### Aplicarea

Pensula (par lung)	Gata de folosit
Rola (mohair sau sintetic)	Gata de folosit
Pistol	HVLP: diluat cu 10% apa. Duza: 1,8 - 2,0 mm

### Curatirea uneltelor

Apa.

### Compozitie

•Lianti	Rasini poliuretánice.
•Pigmenti	Niunu.
•Solventi	Apa si polyeteri.
•Extract sec	In greutate: 32,55 ± 2% In volum: 30 ± 2%
•COV valoare limita in UE	Pentru acest produs (cata/a) : 140 g/l (2010). Acest produs contine maximum 100 g/l COV.

### Caractéristiques

•Aspect	Mat.
•Culoare	Incolor.
•Colorare	- nu se recomanda -
•Densitate à 20°C	1,04 ± 0,05
•Acoperire teoretica	±12 m <sup>2</sup> /l in fuctie de substrat.

### Stocare

Se pastreaza ferit de inghet in ambalaj original la temperaturi intre 5°C si 35°C.

### Igiena si securitate

Consultati fisa de securitate. Va va fi livrata la cerere.  
A nu se lasa la indemna copiilor.



**Trimetal**