

Définition

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT este un lac mat, incolor, bicomponet de inalta calitate pentru podele de lemn si parchet la interior.

Emploi

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT este conceput pentru protectia si infrumusetarea lucrarilor de interior precum parchet, lambriu, scari, mobilier,..suprafete cu sollicitare mecanica inalta.

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT este total incolor, nu iungalbeneste si pastreaza/intensifica aspectul natural al lemnului.

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT poseda precum un lac bicomponent o excelenta rezistenta mecanica (la uzura, zgariere si soc mecanic.

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT este inodor, cu uscare rapida asigurand aplicarea mai multor straturi intr-o zi.

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT este deasemenea adaptat pentru suporturi minerale si poate fi folosit, ca finisare, pe suprafete in vopsea acrilica, dandu-le rezistenta superioara la uzura si murdarie.

Suporturi de aplicare

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT va fi aplicat pe lemn nou ("alb") bine uscat-curat sau pe lucrari de lemn bine pregatite.

Pregatirea suprafetei de aplicare:

Lemn Nou ("alb")

- Slefuire, deprafuire si degresare. Esentele de lemn bogate in rasini se vor sterge cu un diluant celulozic, iar esenta-afzelia cu apa amoniacala.

Lemn lacuit in conditie buna

- Matuire prin slefuire (a se efectua un test al suprafetei in prealabil) -granulatie 150-180, apoi o deprafuire si degresare.

Lemn lacuit in conditie denaturata

- Decapare totala a staturilor vechi si curatarea suprafetei se lemn de tratamentul de decapare.

Suporturi vechi in lemn ceruit

- Eliminarea completa a cerurilor prin raclare si urmata de slefuire apoi degresare.

Finisare

- **Lemn nou:** se aplica un strat de **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN** diluat maximum 5% cu apa urmat de 2 straturi **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT** nediluat. Slefuire usoara intre straturi.
- **Lemn deja lacuit:** se aplica 2 straturi de **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT** nediluat.
- Ca strat de finisare pe vopsele acrilice/vinilice de interior: 1-2 straturi de **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT** nediluat.

Remarca:

Este impetuos necesar de a amesteca **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT** inainte si in timpul utilizarii pentru a pastra o constitutie omogena a produsului.

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT

Lac acril-poliuretan mat-bicomponent in faza apoasa

Mod de aplicare

Timp de uscare la 23°C si U.R. 50%

•Uscat	1 ora
•Revopsibil	6 ore
•Trafic leger	24 ore
•Potlife	2 ore

Conditii de aplicare

•Température suportului	Minimum 10°C.
•Température ambianta	Minimum 10°C - maximum 30°C.
•Umiditatea relativa	Maximum. 80 %

Aplicarea

Pensula (par lung)	Gata de folosit
Rola (mohair sau sintetic)	Gata de folosit
Pistol	HVLP: diluat cu 10% apa. Duza: 1,8 - 2,0 mm

Curatirea uneltelor

Apa.

Compozitie

•Lianti	Rasini poliuretánice.
•Pigmenti	Niunu.
•Solventi	Apa si polyeteri.
•Extract sec	In greutate: 32,55 ± 2% In volum: 30 ± 2%
•COV valoare limita in UE	Pentru acest produs (catA/a) : 140 g/l (2010). Acest produs contine maximum 100 g/l COV.

Caractéristiques

•Aspect	Mat.
•Culoare	Incolor.
•Colorare	- nu se recomanda -
•Densitate à 20°C	1,04 ± 0,05
•Acoperire teoretica	±12 m ² /l in fuctie de substrat.

Stocare

Se pastreaza ferit de inghet in ambalaj original la temperaturi intre 5°C si 35°C.

Igiena si securitate

Consultati fisa de securitate. Va va fi livrata la cerere.
A nu se lasa la indemna copiilor.



Trimetal